



**Producteur :** Carrière de Vaubadon  
**Granulats :** CP 90/180 mm  
**Pétrographie :** Grés Précambrien  
**Elaboration :** Concassé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Classe granulaire

90	180
----	-----

EN13383-1 Enrochement moyen et gros

CP 90/180 mm

	45	63	90	125	180	250	360
Etendue e							
Incertitude U							
V.S.S.+U							
V.S.S.	5		20		100	100	
V.S.I.	0.0		0.0		80	98	
V.S.I.-U							
Ecart-type max							

### Partie informative

Résultats de production

	45	63	90	125	180	250	360
Maximum	3	8	16	68	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	2	5	12	58	97	100	100
Moyenne Xf	2	5	12	58	97	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	2	5	12	58	97	100	100
Minimum	0	1	8	50	96	100	100
Ecart-type	1.2	3.1	2.7	6.7	1.7	0.00	0.00
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6

