

# sablon

**Producteur :** S.A. des carrières STREF (Criquebeuf)  
**Pétrographie :** ALLUVION SILICO-CALCAIRE

Fiche Technique selon NF P 18545-art 10 Critere F1

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0	1
---	---

**Code**

Aucune référence


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	f	FM
Etendue e									
Incertitude U									
V.S.S.+U									
V.S.S.									
V.S.I.									
V.S.I.-U									
Ecart-type max									
Valeur Type									
LS									
LI									

## Partie informative

Résultats de production

du 04/05/17 au 29/09/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	f	FM
Maximum	1.98	13.90	62.34	90.39	99.65	100.00	100.00	1.98	1.50
Xf+1.25xEcart-types	2.00	14.02	61.58	91.37	99.73	100.00	100.00	2.00	1.49
Moyenne Xf	1.61	12.69	58.46	87.95	99.25	99.83	99.97	1.61	1.42
Xf-1.25xEcart-types	1.21	11.37	55.33	84.52	98.77	99.60	99.88	1.21	1.35
Minimum	1.02	10.98	55.25	83.76	98.66	99.55	99.81	1.02	1.35
Ecart-type	0.314	1.059	2.501	2.739	0.382	0.189	0.071	0.314	0.060
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6



F.BOYER

WIL 11.03.3.74 (c) Arcane 1996, 2016